



# ¡AHORRAS CON CALIDAD!

## MORTERO UNICON

Ideal para contrapisos y asentado de ladrillos o bloques de concreto, arcilla, sílico calcáreos y piedras.



Mortero UNICON es una mezcla seca de arena gruesa y CEMENTO de UNACEM, lista para agregarle la cantidad recomendada de agua.

### USOS

Ideal para contrapisos y asentado de unidades de albañilería tales como ladrillos o bloques de concreto, arcilla, sílico calcáreos y piedras.

### VENTAJAS

#### AHORRO

Optimización de recursos en mano de obra, insumos y procesos:

- Menor costo en acarreo de material.
- Reducción de espacios por almacenamiento.
- Mayor orden y limpieza en obra, cero desperdicios.

#### CALIDAD

Empaque tricapa (2 pliegos de papel y 1 film plástico) en bolsa de 40 kilos, prolongando la vida útil del producto.

Dosificación exacta y garantía de procedencia de insumos:

- Cementos de UNACEM.
- Agregados de canteras propias.



#### RAPIDEZ

Mezcla predosificada lista para usar en obra: solo se agrega agua.

### MODO DE EMPLEO

- Preparar el lugar donde se va a vaciar la mezcla.
- Colocar todo el contenido en una batea, en una carretilla o en una superficie limpia y plana. Mezclar el contenido.
- Formar una cavidad central, agregar la cantidad indicada de agua y mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.
- Aplicar la mezcla de Mortero UNICON y darle el acabado requerido.

<b>AGUA A UTILIZAR</b>		
	<b>BLOQUES</b>	<b>LADRILLOS</b>
<b>PROPORCIÓN CEMENTO: ARENA</b>	1:4	1:5
<b>AGUA (litros por bolsa)</b>	6.3 a 6.8	

<b>RENDIMIENTO REFERENCIAL</b>		
<b>MURO CON SOGA-LADRILLO KING KONG 18 HUECOS</b>		
Bolsa	Espesor (cm)	Rendimiento por m <sup>2</sup>
1	1.5	0.5
<b>MURO CON BLOQUES DE CONCRETO</b>		
Bolsa	Espesor (cm)	Rendimiento por m <sup>2</sup>
1	1.0	1.5
<b>CONTRAPISOS</b>		
Bolsa	Espesor (cm)	Rendimiento por m <sup>2</sup>
1	3.0	0.66
1	4.0	0.49
1	5.0	0.37

<b>RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES</b>	
<b>CONSISTENCIA</b>	Es importante utilizar la cantidad de agua indicada para garantizar una mezcla correcta. El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del producto. No modificar la mezcla original: no añadir arena, aditivos ni cemento.
<b>USOS</b>	No aplicar con temperaturas exteriores extremas (<5° o >35° Centígrados) o condiciones de fuertes vientos, heladas o lluvias.
<b>ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN</b>	Almacenar en un lugar seco y techado. No dejar en contacto con la humedad del suelo ni dejar bolsas abiertas. Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.
<b>SEGURIDAD</b>	Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.



692- 7436 / 976-228-011  
 ventas@bloques.com.pe  
 www.bloques.com.pe